

# 台灣塗料工業同業公會研究發展檢驗室

## 正字標記產品檢驗報告

試樣號碼: 523AA083

新北市三重區重新路 5 段 609 巷 20 號 3 樓之 7

案號: CNM05132-Y-112-1-0

經濟部標準檢驗局正字標記認可試驗室

認可編號 CNS-RL-00005

共 2 頁, 第 1 頁

註: 申請案(新申請許可使用正字標記)者, 證書號碼欄填: 無

產品檢驗報告一式三份, 一份送經濟部標準檢驗局轄區分局, 一份送廠商, 一份檢驗單位自存

產品名稱	水性水泥漆(乳膠漆)(第 2 種)	工廠名稱	久大化工廠股份有限公司
規格型號	象牙白色	工廠地址	台中市大甲區頂店里中山路 1 段 1158 巷 5 之 6 號
證書號碼	台正字第 05132 號	抽樣日期	112 年 6 月 8 日
適用標準	CNS 4940 K2091	檢驗完成日期	112 年 7 月 21 日
檢 驗 項 目	國 家 標 準	檢 驗 結 果	
1. 容器內狀態	攪拌時無堅硬結塊且均勻	符 合	
2. 研磨細度	60 μm 以下	28 μm	
3. 塗裝作業性	無礙於刷塗及滾塗作業	符 合	
4. 低溫安定性(第 3 種適用)	-----	不適用	
5. 加溫儲存安定性	在 50 °C 儲存 7 天應為安定	安 定	
6. 乾燥時間(表面乾燥性)	2 小時以內	符 合	
7. 塗膜外觀	塗膜外觀正常	符 合	
8. 低溫成膜性(第 3 種適用)	-----	不適用	
9. 塗布面積(第 3 種適用)	-----	不適用	
10. 遮蓋力(白色及淺色)	93 % 以上	98 %	
11. 耐水性	無異狀	無異狀	
12. 耐鹼性	無異狀	無異狀	
13. 耐濕性(第 3 種適用)	-----	不適用	
14. 耐擦洗性	能耐 2000 次之擦洗	符 合	
15. 加熱殘分	45.0 % 以上	56.4 %	
16. 甲醛釋放量	0.12 mg/L 以下	0.06 mg/L	
17. 抗黴性(第 3 種適用)	-----	不適用	
總 評			
備 考			

# 台灣塗料工業同業公會研究發展檢驗室

## 正字標記產品檢驗報告

試樣號碼: 523AA083

新北市三重區重新路5段609巷20號3樓之7

案號: CNM05132-Y-112-1-0

經濟部標準檢驗局正字標記認可試驗室

認可編號 CNS-RL-00005

共 2 頁, 第 2 頁

註: 申請案(新申請許可使用正字標記)者, 證書號碼欄填: 無

產品檢驗報告一式三份, 一份送經濟部標準檢驗局轄區分局, 一份送廠商, 一份檢驗單位自存

產品名稱	水性水泥漆(乳膠漆)(第2種)	工廠名稱	久大化工廠股份有限公司
規格型號	象牙白色	工廠地址	台中市大甲區頂店里中山路1段1158巷5之6號
證書號碼	台正字第 05132 號	抽樣日期	112 年 6 月 8 日
適用標準	CNS 4940 K2091	檢驗完成日期	112 年 7 月 21 日
檢 驗 項 目	國 家 標 準	檢 驗 結 果	
18. 揮發性有機化合物(VOC)最大限量值			
18.1 第1種(60°光澤度_25)	-----	不適用	
18.2 第2種	應符合 CNS 15080 表1 中類別 C1 的 規定為 100 g/L	未檢出	
18.3 第3種			
18.3.1 室內用(60°光澤度_25)	-----	不適用	
18.3.2 室外用	-----	不適用	
19. 有害重金屬含量	應符合 CNS 15931 之表2 規定		
19.1 鉛(Pb) (總含量)	90 mg/kg 以下	未檢出	
19.2 鎘(Cd) (可溶性含量)	75 mg/kg 以下	未檢出	
19.3 汞(Hg) (可溶性含量)	60 mg/kg 以下	未檢出	
19.4 鉻(Cr) (可溶性含量)	60 mg/kg 以下	未檢出	
20. 標示	依第9節之規定	符 合	
註: 1. 第18項試驗, 偵測極限為 0.05 g/L。			
2. 第19項試驗, 總含量鉛, 可溶性鎘、汞、鉻偵測極限各為 5 mg/kg。			
總 評	合 格 (依據 111 年 4 月 15 日修訂公布之 CNS 4940 執行檢驗)		
備 考	112 年度普查案		

報告簽署人 **張好**

實驗室負責人 **張好**